

## Produktdatenblatt

### Color Copy

*Das ideale Papier für Ihre Farbausdrucke!*

**Color Copy** ist ein holzfreies, weißes, hochwertiges Papier für gehobene Ansprüche. Durch seine satinierte Oberfläche garantiert Color Copy eine Farbwiedergabe von einzigartiger Originalität und Brillanz. Farbkopien, die mit dem bloßen Auge nicht als Kopie zu erkennen sind und atemberaubend echt wirken.

Ob hochwertige Präsentationen, beeindruckende Bilder oder ausdrucksstarke Grafiken – Color Copy garantiert Ihnen in jedem Fall bestmögliche Ergebnisse auf allen Farblaserdruck- und Farbkopiersystemen.

Unschlagbar in seiner Sortimentstiefe – von Kleinformat bis Großformat stellt Color Copy immer die richtige Lösung dar.

#### Sortiment:

Farbe(n)	Grammatur(en)
weiß	90, 100, 120, 160, 200, 220, 250, 280 und 300g/m <sup>2</sup>



#### Komplementärartikel / Sortimentsübersicht:

Grammaturen 90, 100, 120, 160, 200 und 250 g/m<sup>2</sup> in den Kleinformaten DIN A4 und DIN A3. Ergänzend in der Millbrandverpackung die gleichen Grammaturen im Format 32 x 45 BB, in den Grammaturen 90, 100, 120 und 160 auch in 32 x 45 SB. Außerdem Verfügbar sind alle Grammaturen in den Großformaten 45 x 64 SB und 64 x 90 BB, geriest. Weitere Überformate auf Anfrage.

#### Technische Daten:

GRAMMATUR	DICKE	STEIFIGKEIT L&W	GLÄTTE BEKK	CIE WEISSE	OPAZITÄT
		längs quer			
g/m <sup>2</sup>	mm/1000	mN	sec		%
ISO 536	ISO 534	ISO 2493	ISO 5627	ISO 11475	ISO 2471
<b>90 ± 3</b>	98 ± 4	130 ± 30 70 ± 15	105 ± 25	161 ± 3	min.92
<b>100 ± 4</b>	106 ± 4	160 ± 30 90 ± 25	105 ± 25	161 ± 3	min.93
<b>120 ± 4,5</b>	126 ± 4	245 ± 30 130 ± 25	105 ± 25	161 ± 3	min.95

GRAMMATUR	DICKE	STEIFIGKEIT L&W	GLÄTTE BEKK	CIE WEISSE	OPAZITÄT
		längs quer			
g/m <sup>2</sup>	mm/1000	mN	sec		%
ISO 536	ISO 534	ISO 2493	ISO 5627	ISO 11475	ISO 2471
<b>160 ± 6</b>	166 ± 6	490 ± 40 250 ± 30	105 ± 25	161 ± 3	min.97
<b>200 ± 6</b>	200 ± 7	min 620 min 330	160 ± 40	161 ± 3	min. 98
<b>220 ± 6</b>	220 ± 7	min 800 min 400	160 ± 40	161 ± 3	min. 98

GRAMMATUR	DICKE	STEIFIGKEIT L&W	GLÄTTE BEKK	CIE WEISSE	OPAZITÄT
		längs quer			
g/m <sup>2</sup>	mm/1000	mN	sec		%
ISO 536	ISO 534	ISO 2493	ISO 5627	ISO 11475	ISO 2471
<b>250 ± 7</b>	250 ± 7	min 900 min 500	160 ± 40	161 ± 3	min. 99
<b>280 ± 8</b>	275 ± 9	min 1300 min 700	140 ± 40	161 ± 3	min. 99
<b>300 ± 8</b>	305 ± 9	min 1600 min 800	90 ± 30	161 ± 3	min. 99

### Zellstoff / Produktion:

Produziert mit nachwachsenden Rohstoffen aus nachhaltiger Waldwirtschaft und mit ECF gebleichtem Zellstoffe (elementarchlorfrei bzw. chlorarm gebleichter Zellstoff)

### Zertifikate:

- Alterungsbeständigkeit nach DIN ISO 9706
- Qualitätsmanagementsystem nach DIN ISO 9001
- Umweltmanagementsystem nach DIN ISO 14001
- Erfüllt die Anforderungen und Laufeigenschaften für Kopierpapiere nach EN 12281
- FSC® (Forest Stewardship Council): Mix, Cert no. SQS-COC-100158  
Produktgruppen aus vorbildlicher Waldwirtschaft und anderer kontrollierter Herkunft
- CO<sub>2</sub> Neutral





**EAN-Codes:**

g/m <sup>2</sup>	Format	SAP-Nr.	EAN-Code	- Ries	EAN-Code	- Karton
90	DIN A4, geriest	88007863	400 40 70 009	- 006	400 40 70 009	- 013
90	DIN A3, geriest	88007864	400 40 70 009	- 020	400 40 70 009	- 037
100	DIN A4, geriest	88007859	400 40 70 010	- 408	400 40 70 010	- 415
100	DIN A4, geriest, 100Bl.	88020987	400 40 70 339	- 578	400 40 70 339	- 585
100	DIN A3, geriest	88007860	400 40 70 010	- 422	400 40 70 010	- 439
120	DIN A4, geriest	88118366	731 87 61 088	- 988	731 87 61 088	- 995
120	DIN A3, geriest	88118368	731 87 61 089	- 008	731 87 61 089	- 015
160	DIN A4, geriest	88007867	400 40 70 009	- 082	400 40 70 009	- 099
160	DIN A3, geriest	88007868	400 40 70 009	- 709	400 40 70 009	- 716
200	DIN A4, geriest	88007861	400 40 70 009	- 723	400 40 70 009	- 730
200	DIN A3, geriest	88007862	400 40 70 009	- 747	400 40 70 009	- 754
220	DIN A4, geriest	88007878	400 40 70 015	- 878	400 40 70 015	- 885
220	DIN A3, geriest	88007879	400 40 70 015	- 892	400 40 70 016	- 509
250	DIN A4, geriest	88118370	731 87 61 089	- 022	731 87 61 089	- 039
250	DIN A3, geriest	88118372	731 87 61 089	- 046	731 87 61 089	- 053
280	DIN A4, geriest	88007899	400 40 70 318	- 566	400 40 70 318	- 573
280	DIN A3, geriest	88007900	400 40 70 318	- 580	400 40 70 318	- 597
300	DIN A4, geriest	88007902	400 40 70 318	- 702	400 40 70 318	- 719
300	DIN A3, geriest	88007903	400 40 70 318	- 726	400 40 70 318	- 733

**Einsatzgebiete:**

Spezialpapier für Farblaserdruck- und Farbkopiersysteme  
 Mehrfarben-Offsetdruck, Preprint

**Produkteigenschaften / Vorteile:**

- Für farbechte, brillante Farbkopien und Farblaserdrucke von einzigartiger Originalität und Brillanz
- Auch auf Highspeed-Geräten hochwertige monochrome Ausdrücke
- Spezielle Oberflächenbehandlung für farbschöne und gestochen scharfe Ausdrücke
- Sehr geringer Tonerverbrauch durch enorm hohe Glätte
- Optimale Schonung der Geräte
- Problemlose Laufeigenschaften, auch auf Hochleistungsgeräten; perfekte Planlage
- Perfektes Papier für hochwertige Präsentationen, Prospekte, personalisierte Aussendungen u. v. m.
- Wiederverschließbare Folienverpackung bei den Formaten DIN A4 und DIN A3