

## TROPHEE FARBIG

<b>QUALITÄT</b>	<b>Trophée Blanc</b>		
<b>Zusammensetzung</b>	<b>ECF</b>		
<b>Umgebung</b>	<b>neutral</b>		
<b>Flächengewicht</b>	<b>60g</b>	<b>g/m<sup>2</sup></b>	NF EN ISO 536 NFQ 03 019
<b>Dicke</b>	<b>88</b>	<b>microns</b>	NF EN ISO 534 NFQ 03 016
<b>Volumen</b>	<b>1,47</b>	<b>cm<sup>3</sup>/g</b>	NF EN ISO 534 NFQ 03 016
<b>Weisse</b>	<b>170</b>	<b>CIE</b>	NF ISO 11475 NFQ 03 099
	<b>116</b>	<b>ISO</b>	NFQ 03 039 ISO 2470
<b>Bendtsen Glätte</b>	<b>225</b>	<b>ml/min</b>	ISO 8791-2 NFQ 03 049
<b>Absolute Feuchte</b>	<b>4,50</b>	<b>%H<sub>2</sub>O</b>	NF EN ISO 20287 NFQ 03 003
<b>Relative Feuchte</b>	<b>30</b>	<b>in der Luft</b>	Säbel
<b>Opazität</b>	<b>88</b>	<b>%</b>	NFQ 03 040 NF ISO 2471
<b>Kajaani Durchsicht</b>	<b>96</b>		<b>%</b>
<b>Älterungs- beständigkeit</b>	<b>DIN 6738</b>		
<b>Älterungs- beständigkeit</b>	<b>ISO 9706</b>		